



INSTRUKCJA MALOWANIA **Altaxem Woskowym** lakierobejcą elewacyjną



Altaxem Woskowym należy malować drewno strugane lub oszlifowane.

Należy nakładać jak najcieńsze warstwy – tu nie działa zasada: „im więcej, tym lepiej”. Grube warstwy mogą znacznie zmienić kolor wymalowania, wydłużyć czas schnięcia oraz stworzyć powłokę, która w przyszłości może się łuszczyć.

Drewno użytkowane na zewnątrz lub wewnątrz, narażone na biokorozję (grzyby pleśniowe, domowe, sinizna oraz owady żerujące w drewnie) należy wcześniej zabezpieczyć Gruntującym Impregnatem Penetrin lub Impregnatem do drewna konstrukcyjnego Boramon C30 w wersji bezbarwnej.

Oto kolejne kroki, które musimy wykonać, aby efekt końcowy nas zadowalał:

1. Należy zadbać, aby drewno było suche i czyste.
2. Otworzyć puszkę i dokładnie wymieszać preparat (mieszanie należy powtarzać, co kilka minut podczas malowania).

Nakładanie pierwszej warstwy.

3. Malować drewno maczając w wyrobie końcówkę pędzla i rozprowadzając/rozcierając preparat wzdłuż słoików, po jak największej powierzchni.
4. Po 15-20 minutach można przetrzeć pomalowane drewno suchym pędzlem, aby idealnie rozprowadzić pigmenty (tylko w wersjach barwnych).
5. Pozostawić drewno do wyschnięcia na ok. 12 h.

Nakładanie drugiej warstwy.

6. Podczas pierwszego malowania z drewna podniosły się tzw. „włoski”, które będą miały negatywny wpływ na ostateczny efekt dekoracyjny. W celu ich usunięcia drewno można delikatnie przetrzeć drobnym papierem ściernym (180-240) lub specjalną, drobną włókniną stalową.
7. Następnie należy powierzchnię dokładnie oczyścić z pyłu.
8. Malować drewno dokładnie tak samo, jak przy warstwie pierwszej – nakładając jak najcieńszą warstwę, rozcierając preparat wzdłuż słoików.
9. Pozostawić drewno do całkowitego wyschnięcia 12-15h w temp. 20°C.
10. Jeżeli chcemy nałożyć trzecią warstwę robimy to dokładnie tak, jak nakładaliśmy poprzednie warstwy, jednak już bez wcześniejszego szlifowania. Pozostawiamy do wyschnięcia.

www.altax.pl / INFOLINIA PORADNICZA (pn.-pt. 8:00–16:00):
z telefonów stacjonarnych: 801 000 173 / z komórek: 22 822 17 03